



DIRETH MUEBLES Y PISOS LACA URETANADA PARA MADERAS BRILLANTE

Ficha Técnica y de Aplicación (T.D.S.)

Descripción

Direth Muebles y Pisos es una Laca Uretanada Mono componente disuelta en Aguarrás. Desarrollado especialmente para proteger y embellecer todo tipo de maderas que estén sometidas al desgaste por el uso diario doméstico. Es apropiada para plastificar los elementos de madera propios de una casa, como muebles, pisos y escaleras, revestimientos, puertas, ventanas, etc. de uso en interiores. Es un producto de muy fácil aplicación, excelente nivelación y rápido secado, que forma un film resistente al uso moderado con una atractiva terminación brillante y transparente de ligero color ámbar

Propiedades

Composición Química: Aceite Uretanado, Alkids y Resinas Naturales disueltas en solventes orgánicos.
Olor: Típico a solventes, Aguarrás y Xileno
Color: Incoloro a ligeramente ámbar
Viscosidad Copa Ford N°4 (IRAM 1109 A14): 30 seg. a 25°C
Densidad (IRAM 1109 A2): 0,9 gr/cm³
Sólidos en peso (IRAM 1109 A8): 48% +/-1% 2 horas a 110°C.
Extendido 75 micrones (IRAM 1109 B-2) Película Satinada
Nivel de compuestos orgánicos volátiles (ASTM D 3960): 520 grs. /litro
Secado Duro película 75 micrones extendida s/vidrio 6 hs. (según humedad y temperatura ambiente)
Punto de inflamación (IRAM IAP A 6507): 41°C
Rendimiento: primer mano 10-12 m²/lt (según tipo de madera); manos subsiguientes 12/16 mts²/lt.
Uso: Interior

Preparación de la Superficie y Aplicación:

Nota: Siempre se deben tener en cuenta las recomendaciones generales de seguridad indicadas en el marbete del producto tanto en lo referido a aplicación como en precauciones.

Las superficies de madera siempre deberán estar secas, y libres de impurezas, grasitudes, ceras, siliconas y productos de terminación previos muy desgastados, cuarteados, y/o descascarados. Se aplicaran 3 manos como mínimo. No agitar el envase para evitar la formación de burbujas

Preparación de la superficie:

Maderas con recubrimientos previos: Pulir y/o lijar por medios mecánicos con lija gruesa a mediana (80/120) hasta dejar la superficie limpia, firme y uniformemente mate para favorecer la adhesión. En el caso de pisos y escaleras de madera los recubrimientos previos deberán ser eliminados totalmente con pulido a máquina profesional o lijadora orbital usando lijas gruesa a mediana. Luego lijar con lija mediana (120-180) hasta homogeneizar la superficie dejando una textura pareja para uniformar la absorción y la adhesión de la primer mano.

Maderas nuevas: En este caso lijar con lija mediana (120-180) para uniformar la textura y absorción

Aplicación

Aplicar una primera mano diluida con 10 % a 20 % de Aguarrás Mineral. Una vez seca, luego de 6 horas aproximadamente, dependiendo de temperatura, humedad y tipo de madera, lijar con lija fina (220-360) en el sentido de las vetas, luego aspirar el polvillo y limpiar con un trapo levemente humedecido. Una vez oreado aplicar la mano subsiguiente.

Proceder del mismo modo para la tercera mano. Luego del lijado entre manos tener siempre la precaución de eliminar el polvillo.

La aplicación se debe realizar con temperaturas entre 10° y 30° C y humedad relativa no mayor al 80%

En el caso de pisos esperar 24 hs. para transitar en forma moderada y cuidadosa hasta los primeros 10 días en que se alcanza la dureza final. Luego de ese lapso de tiempo librar al tránsito normal propio de las áreas residenciales. Aplicar preferentemente con pincel y/o pinceleta, pudiéndose también utilizarse rodillo de pelo corto. Los elementos de aplicación se limpian con Aguarrás.

Los sobrantes del producto se guardan en un envase con la misma capacidad, sin cámara de aire y perfectamente cerrado.

Precauciones de seguridad

Antes de manipular este producto comuníquese con nuestro departamento tecnico y solicite y lea la Ficha de Datos de Seguridad.

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.

Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO₂.

Primeros Auxilios

La exposición prolongada a los vapores puede producir irritación de vías respiratorias y ojos.

En caso de contacto puede provocar irritación de la piel o mucosas.

En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos

De ocurrir contacto con la piel lave inmediatamente con agua y jabón durante 15 minutos.

Es toxico. No debe ingerirse. En caso de ingestión accidental beber abundante agua y no inducir al vomito.

Luego, realizar en forma inmediata consulta con un médico o llamar a:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Hospital Gutiérrez: 4962-6666

Policlínico Posadas: 4658-7777.

No provocar derrames en cursos de agua. Es toxico para la vida Marina.

Para manipular este producto use guantes, anteojos, mascara y ropa de protección adecuada

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos.

Presentación:

Direth Muebles y Pisos se presenta en envases de 1 y 4 litros.

Preparó			Controló			Aprobó		
Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma
12/07/17	JLS		12/07/17	CDP		12/07/17	RC	

