



DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR

Ficha Técnica y de Aplicación (T.D.S.)

Descripción

DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR es un acabado protector para maderas de muy alta resistencia a la intemperie. Formulado en base a un sistema de filtros ultravioleta y estabilizadores de film de última tecnología, produce una película transparente y flexible de muy alta resistencia a los diversos agentes climáticos.

Propiedades

DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR es un producto que pertenece a la familia de los acabados para maderas de muy alta formación de película. Su fácil aplicación, sumado al alto contenido de sólidos que posee, permite lograr rápidamente un alto espesor de película con acabados perfectos de muy alto brillo.

El producto es incoloro, pudiendo ser tonalizado con entonadores para madera al solvente.

El producto puede ser aplicado en interiores. No es apto para ser aplicado como acabado para pisos.

Características Físico-Químicas

Olor: Característico	(GC-X-005)
Densidad: 0.910 +/- 0.050	(IRAM 1109 A2)
Punto de inflamación: >40°C	(ASTM D-56)
Viscosidad: 140+/-15	(IRAM 1109 A14)
Contenido de sólidos: 54+/-2%	(IRAM 1109 A8)
Secado al tacto: 4+/-2 hs.	(IRAM 1109 B4)
Brillo: Brillante	(IRAM 1109 B)
Color: Característico	(IRAM 1109B1)

Aplicación.

Nota: Siempre se deberán tener en cuenta las Recomendaciones Generales indicadas en el marbete del producto, tanto de aplicación como de precauciones.

En maderas nuevas.

Luego de pulir la superficie a cubrir, limpiarla de todo resto de polvo o suciedad. La madera no deberá haber sido tratada con ningún producto o preservador para madera que le brinde algún tipo de grasitud o que posea siliconas. La madera se deberá encontrar perfectamente seca (contenido de humedad menor de 18%).

Aplicar una mano de imprimación diluyendo el producto con 30% a 50% de aguarrás mineral únicamente de primera calidad. Dejar secar por 6 a 8 hs y lijar suavemente con lija muy fina para eliminar cualquier posible formación de pelo o asperezas. Eliminar cualquier tipo de restos de polvo de la superficie.

Aplicar tres manos de DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR puro con un intervalo de espera de 6 a 8 hs entre ellas. En caso de ser necesario para facilitar la aplicación el producto puede ser diluido hasta con un 10% de aguarrás mineral de primera calidad.



DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR puede ser aplicado por medio de pincel, rodillo de espuma o soplete. Todos los elementos utilizados para la aplicación pueden ser limpiados con aguarrás mineral.

En maderas previamente pintada.

Comprobar como primera medida si el recubrimiento precedente se encuentra en buen estado y firmemente adherido a la madera. En estas condiciones lijar para dar mordiente con lija mediana hasta obtener una superficie lisa y tersa.

En caso que el recubrimiento precedente se encuentre en mal estado o descascarado, eliminarlo con Removedor en Pasta DIRETH respetando las instrucciones que figuran en su etiqueta. Si la madera se encuentra deteriorada por la acción de la intemperie, devolver su naturalidad aplicando Restaurador para Maderas DIRETH, de acuerdo a sus instrucciones de uso.

Luego de cumplidos estos pasos realizar el mismo esquema de pintado indicado para maderas nuevas.

Rendimiento.

El rendimiento medio estimado de DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR es de 12 a 14 m² por litro por mano.

Tomando en cuenta la totalidad del tratamiento indicado, 1 litro es suficiente para recubrir 4 a 5 m² de madera.

Envases y embalajes

DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR se provee en envases de 1,4,10 y 20 litros.

Los envases de 1 litro se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 6 unidades.

Los envases de 4 litros se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 4 unidades.

Preparó			Controló			Aprobó		
Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma
03/07/07	RC		12/07/07	CDP		16/07/07	RC	